

乳化瀝青圖表

試驗項目	ASTM D2397 CRS-1	AASHTO M208 CRS-1	CNS 1304 CRS-1	試驗要求值
黏度(50°C)(SFS)	ASTM D7496	AASHTO T59	CNS 3483	20~100
靜置分離%(5天)	ASTM D6930	AASHTO T59	CNS 10365	5-
儲存穩定性試驗%(1天)	ASTM D6930	AASHTO T59	CNS 10371	1-
脫乳化性(%)	ASTM D6936	AASHTO T59	CNS 10363	40+
荷電試驗	ASTM D7402	AASHTO T59	CNS 10364	正電荷
篩析試驗(%)	ASTM D6933	AASHTO T59	CNS 10367	0.1-
油份(%)	ASTM D6997	AASHTO T59	CNS 10454	3-
殘渣(%)	ASTM D6997	AASHTO T59	CNS 10454	60+
蒸餾殘渣特性				
針入度(1/10mm)(25°C,100g,5s)	ASTM D5	AASHTO T49	CNS 10090	100~200
延性(cm)(25°C)	ASTM D113	AASHTO T51	CNS 10091	40+